REINFORCED AR GLASS 160

Rete di armatura alcali resistente per sistemi a cappotto e/o porta intonaco.

Identificazione prodotto

Rete di armatura di nuova generazione in fibra di vetro alcali resistente appositamente ideata per essere inserita come porta intonaco anti fessurazione oppure nei sistemi a cappotto, studiata per il rinforzo della rasatura e di conseguenza il rinforzo della struttura sottostante, gode di un'ottima leggerezza e flessibilità ma al contempo di buona resistenza meccanica e chimica.

Principali applicazioni

- Rete per il rinforzo di sistemi a cappotto.
- Rete anti fessurazione per intonaci tradizionali.
- Tra murature miste prima dell'intonaco tradizionale.
- Murature esterne e interne prima dell'intonacatura.

Modi d'uso

In sistemi a cappotto stendere la prima mano del collante rasante e con la tecnica fresco su fresco applicare in modo verticale la rete avendo accortezza di non creare grappature, dopodiché stendere un ulteriore mano di collante rasante al fine di coprire uniformante la rete.
In caso di pareti estese si raccomanda sempre la sovrapposizione nelle giunture di almeno 10cm.
In caso di utilizzo come porta intonaco è sempre consigliabile di avere le stesse accortezze idem come nei sistemi a cappotto.

Avvertenze

- Evitare prolungate esposizioni al sole della rete nuda.
- Non mettere a contatto con prodotti contenenti solventi.
- Per avvertenze, modi e prescrizioni di ogni materiale citato fare riferimento alla propria scheda tecnica di riferimento
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni della seguente scheda tecnica.
- Prodotto per uso professionale.

Note

Le SP (specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi influenti sui risultati e indotti dalla specifica del prodotto.
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.
È opportuno che in fase d'ordine, Il cliente comunichi la data della scheda tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

Descrizione	Unità di misura	Valore nominale		Tolleranze
Materiale	Fibra di vetro resistente agli alcali			
Dimensione maglia interna	mm	4,00x4,00		+/- 0,50
Colore		Bianco		
Peso	g/m^2	160,00		+/- 5%
Contenuto organico	%	15,90/84,10		+/- 5%
Resistenza alla trazione (ORDITO+TRAMA)	N/mm	Valore medio	40	-
		Valore minimo	36	
Rapporto tra resistenza alla trazione e allungamento alla rottura	Non Maggiore di 1,00 kN/mm			
Reazione al Fuoco		F		
Certificazione		ETAG004		
Misure rotolo	m	1x50		+/- 1%
Conservazione	I rotoli devono essere conservati in luoghi asciutti, a temperature da -10°C a +40°C			

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze e test disponibili alla data di pubblicazione.

D.M. SRLS UNIPERSONALE non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Per ulteriori informazioni tecniche:

EDMEC D.M.
Via Scala n°628/D
41038 San Felice s/P (MO)
Part. Iva e Cod. Fisc.: 03728460365
info@edmec.it