

# COLOR LAV CAM

**Peinture murale respirante, lavable, à base d'eau, d'aspect mat  
Intérieurs à haute couverture APEO & QUARZO FREE et Bassissir  
Teneur en COV.**

**Certifié CAM selon la norme UNI ISO 14021/SGS Italia.**



## Identification produit

COLOR LAV est une peinture à l'eau respirante et lavable à haut pouvoir couvrant pour application sur murs intérieurs avec finition mate.

COLOR LAV est formulé avec des granulats naturels sélectionnés, des résines styrène-acryliques APEO FREE et des dioxydes de titane, qui confèrent au produit d'excellentes propriétés couvrantes, une facilité d'application et une respirabilité au support.

COLOR LAV est exempt de formaldéhydes, de coalescents et de composites volatils à très faible teneur en COV et en émissions, ce qui rend le produit idéal même dans les projets de construction éco-durables.

COLOR LAV est disponible dans différentes couleurs de lumière de la gamme Edmec INDOOR.

## Principales applications

- ❖ Peinture interne à mur et plafond de nouveau et vieux pansements même déjà peint.
- ❖ Peinture interne est à rouleau/brosse Que à vaporisateur.
- ❖ Idéal dans projets De Bâtiment Écho durable.

## Préparation du support

- ❖ Sur des enduits nouvellement réalisés et/ou déjà peints, il est toujours conseillé de traiter le support avec l'écoprimaire approprié. régulateur d'uniformisation, de consolidation et d'absorption compatible de la série PRIMER ou FG, afin d'améliorer l'endement e la qualité de finition.
- ❖ Sur les enduits nouvellement créés, s'assurer que le support est exempt de poussière, de graisse, bien cohésif et suffisamment assaini au moins 30 jours.
- ❖ Sur murs et plafonds en béton, il est recommandé de passer la surface au jet d'eau, puis de traiter le support avec bas de la série APPRÊT ou FG.

## Modes d'utilisation

- ❖ Avant de la demande mélanger adéquatement TRAVAIL DE COULEUR avec percer mixer sans ajouts De autres Produits.
- ❖ Produit dans Pâtes Déjà Prêt utiliser.
- ❖ UN temps assuré que Le en bas c'est adéquatement sec abattre à 2 mains avec rouleau/brosse et/ou vaporisateur.
- ❖ Produit diluable avec cascade faire le ménage Pas au-delà là pourcentage déclaré dans le données techniciens.
- ❖ Séchage total à 25°C et 65% UR : 6/8 heures dans surface, 48 heures profond.
- ❖ Pas utiliser Le produit dans jours avec climats particulièrement sensuel.

## Nettoyage

Wet COLOR LAV peut être retiré des surfaces avec de l'eau, et il est conseillé de protéger les surfaces délicates avant application. car cela pourrait altérer les couleurs ainsi que tacher de manière indélébile le produit une fois mûri et peut être enlevé seulement mécaniquement.

## Emballage

TEINTE	TRAVAIL DE CODE COULEUR	LT
BLANC	0280665	14
BLANC	0280616A	4
BLANC	0280616B	1
NEUTRE	0280669	12h32
NEUTRE	0280669A	5.52
NEUTRE	0280669B	0,88
SEMI-NEUTRE	0280667	13h16
SEMI-NEUTRE	0280667A	3,76
SEMI-NEUTRE	0280667B	0,94
PTM	0281692/0281693/0281694	14
PTM	0281692A/0281693A/0281694A	4
PTM	0281692B/0281693B/0281694B	1
TR	0280703	14
TR	0280703A	4
TR	0280703B	1

### TABLEAU D'EMBALLAGE

33 bidons de 12/14 litres. pour palettes

115 bidons de 5 litres. pour palettes

## Données techniques

<u>Description</u>	<u>Données</u>	<u>Norme De essai FR</u>
<b><u>Classification Pour utiliser le final</u></b>	Décoration	<b>EN13300</b>
<b><u>Gars De classeur</u></b>	Styrène-acrylique	<b>EN13300</b>
<b><u>Éclat</u></b>	< dix Brillant à 85°	<b>EN13300</b> ( FR OIN 2813)
<b><u>Grain maximum</u></b>	53 µm (S1- fin)	<b>EN13300</b> ( FR OIN 787-18)
<b><u>Résistance broissage à humide 200 cycles</u></b>	< dix micron (Classe 2)	<b>EN13300</b> ( FR 11998)
<b><u>Couverture</u></b>	> 98,9 Pour 5 m <sup>2</sup> /litre.	<b>EN13300</b> ( FR OIN 6504-3)
<b><u>Perméabilité au vapeur</u></b>	< 0,05 m Pour 100µm sec (V1-haut)	FR OIN 7783-2
<b><u>Masse volumineux</u></b>	±1,59 Kg/litre ± 0,05	FR OIN 2811-1
<b><u>Viscosité d'approvisionnement au essai</u></b>	15 000 cps ± 2 000	ASTM D2196
<b><u>pH au essai</u></b>	8.5 ± 0,5	-
<b><u>Résidu sec dans poids</u></b>	64 % ± 3	FR OIN 3251
<b><u>% de poids sec de résine du poids sec total</u></b>	7 ± 1	EN ISO 3251
<b><u>Jack De sale</u></b>	< 12 (moyenne)	Uni 10792
<b><u>Résistance au laver</u></b>	> 400 cycles	Uni 10560
<b><u>Se rendre théorique</u></b>	8/10 m <sup>2</sup> /litre. Pour main	-
<b><u>Coeff. De rés. au passer. de la vapeur aqueux</u></b>	< 500 µ	FR OIN 7783-2
<b><u>Dilution avec de l'eau</u></b>	20 – 30% en volume	-
<b><u>Intervalle entre les couches</u></b>	Environ 4 heures	UNI 10794
<b><u>Séchage à 20°C</u></b>	Environ 12 heures	-

*Le information contenu dans ce formulaire je suis le résultat du connaissance Et test disponible au date De publication .*

*DM SRLS UNIPERSONALE n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation de ces informations et se réserve le droit De modifier le données sans avertissement .*

BANDES COULEURS								
<u>Code couleurs « Teintes clair F1''</u>					<u>Code couleurs « Teintes moyennes F2''</u>			<u>Code couleurs « Teintes sombre F3''</u>
1001	2092	3050	3180	4002	1009	3008	4003	2017
1002	2093	3051	3193	4013	2003	3009	4014	2020
1003	2097	3055	3205	5001	2015	3181	4015	3099
1007	2098	3056	3206	5003	2016	3182	4019	3116
1008	2099	3057	3211	4037	2032	3183	5002	3125
2001	2103	3061	3217	5025	2033	3194	4038	3126
2002	2104	3062	3218	5026	2043	3195	5055	3261
2013	2105	3063	3223	5027	2044	3199	5056	6044
2014	2109	3067	3224	5013	2045	3200	5021	6045
2019	2110	3068	3225	5014	3046	3201	5033	6033
2021	2111	3069	3241	5015	3047	3207	4044	6036
2025	2115	3073	3242	5019	3048	3212	4046	6039
2026	2116	3079	3243	5020	3074	3213	4048	6055
2027	2117	3080	3247	5031	3075	3219	2147	6056
2031	2121	3085	3249	5032	3081	3235	2151	6057
2037	2122	3086	3253	4043	3091	3236	2152	4008
2038	2123	3087	3254	2139	3092	3237	2153	4020
2039	2127	3097	3255	2140	3093	3248	5039	4021
2043	2128	3109	3259	2142	3098	3260	5044	4039
2049	2129	3110	3265	2145	3100	3266		5057
2050	2133	3111	3271	2146	3101	3267		4045
2051	2134	3115	3277	5037	3102	3272		4047
2055	2135	3121	3284	5038	3117	3273		5045
2056	3001	3133	6001	5049	3122	3278		
2057	3002	3134	6002	5050	3123	3279		
2061	3003	3135	6003	5051	3124	3283		
2062	3013	3139	6007	5043	3127	3285		
2063	3014	3141	6008		3128	6009		
2067	3015	3145	6013		3129	6018		
2068	3025	3146	6014		3136	6021		
2069	3026	3147	6015		3137	6026		
2073	3027	3153	6016		3138	6027		
2074	3031	3159	6017		3140	6043		
2075	3032	3163	6019		3151	6031		
2079	3033	3164	6020		3152	6032		
2080	3037	3165	6025		3157	6035		
2081	3038	3169	6028		3158	6036		
2085	3039	3170	6029		3175	6037		
2086	3043	3171	6030		3177	6038		
2087	3044	3176	6034		3179	4006		
2091	3049	3178	4001		3007	4007		

**N.-B.**

Le code couleurs identifié comme, comment NI. Ils font partie De couleurs "Nouveau les tendances", donc ça viendra effectué citation dédié.

**Pour plus information Techniques :**

EDMEC DM

Via Scala n°628/D 41038

San Felices/p (MO)

Partie. Code TVA et Fiscalité : 03728460365

info@edmec.it